

Zwaluw Fire Sealant 1200°C Zwaluw Tűzálló Tömítő

Leírás	A Zwaluw Fire Sealant 1200°C pasztaszerű tömítőanyag, amely kikeményedés után kemény, hőnek ellenálló réteget alkot.
Alkalmazás	- fűtőtestek, sütők és nyílt tűzhelyek hézagainak tömítése - hőálló kövek ragasztása, illesztése
Korlátozások	Többek között nem javasolt mozgásnak kitett hézagokhoz. Nem vízálló.
Felület előkészítés	A felületek legyenek tiszták, zsír- és pormentesek. A nagyon porózus felületeket enyhén meg kell nedvesíteni. A befejezést szappanos vízzel megnedvesített gittkessel ajánljuk. A kikeményedés utáni (kb. 48 óra) lassú melegítés megakadályozza a légbuborékok képződését.
Szín	Fekete.
Csomagolás	Kartus (310 ml)
Biztonság	Biztonsági adatlap kérésre rendelkezésre áll.
Szavatosság	A Den Braven szavatolja, hogy termékei – az eltarthatósági időn belül – megfelelnek a specifikációnak. A Den Braven semmiképpen nem felel a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.
Felelősség	Az információ tesztheink és kísérleteink eredményét tükrözi. Mindazonáltal felelősséget nem jelent. A felhasználó felelőssége annak eldöntése, hogy a termék megfelel-e az adott alkalmazási célnak.

Általános tudnivalók

Bázis:	nátrium-szilikát, szódium-szilikát
Felhasználási hőm:	+15°C és +40°C között
Sűrűség:	2 g/ml
Szárazanyag-tartalom:	80 %
Bőrképződési idő:	5-10 perc 23°C és 55%-os relatív páratartalom mellett
Kikeményedési idő:	24-96 óra 23°C és 55%-os relatív páratartalom mellett
Elmozdulástűrés:	0 %
Fagyállóság szállításkor:	-15°C-ig fagyálló
Szavatossági idő:	Eredeti bontatlan csomagolásban +5 és +25 °C között 6 hónap
Hőellenállás:	1200°C kikeményedés után

Fenti információ tesztheink és kísérleteink eredményét tükrözi és meg vagyunk győződve pontosságáról és megbízhatóságáról. Mindazonáltal a Den Braven Sealants nem ismerheti termékei felhasználásának összes módját. Mivel az alkalmazási módszereket a Den Braven Sealants nem befolyásolhatja, a termék megfelelőségének eldöntése a felhasználó felelőssége.