

## Zwaluw Purhab / Pisztolyhab

<b>Leírás</b>	A <b>Zwaluw Purhab / Pisztolyhab</b> egykomponensű szigetelő és rögzítőhab építőipari felhasználásra. A hab a levegő páratartalmának, illetve az építési anyagok nedvességtartalmának segítségével keményedik ki.											
<b>Felhasználási területek</b>	- válaszfalak, mennyezet és padló közti rések kitöltésére, - falban, padlózatban futó csövekhez, kábelcsatornákhöz, - nyílászárók körüli rések kitöltésére, rögzítésre											
<b>Korlátozások</b>	Nem alkalmazható folyamatos vízhatásnak kitett helyek, elzárt területek, 4 cm-nél szélesebb rések tömítésére. Szélesebb vagy 5 cm-nél mélyebb hézagoknál több rétegben kell alkalmazni. Az újabb réteg kinyomása előtt várjunk 15-30 percet. A szabadban mindig védjük a hab felületét az UV-sugárzástól. Kikeményedés után csak késsel vagy más éles szerszámmal távolítható el.											
<b>Előkészület</b>	A felületek legyenek tiszták, zsírmentesek. A megfelelő tapadás érdekében nedvesítsük meg a felületeket. Használat előtt alaposan rázzuk fel a palackot. Alkalmazás közben viseljünk munkaruhát, védőkesztyűt és védőszemüveget. A tapétát, szőnyeget és bútorokat takarjuk le papírral vagy műanyag fóliával.											
<b>Utókezelés</b>	A friss habot Zwaluw Univerzális Purhabtisztítóval vagy acetonnal távolíthatjuk el. A már kikeményedett habot csak mechanikus úton késsel, vagy spatulával lehet eltávolítani, illetve alakítani.											
<b>Szín</b>	világoszöld / krémszínű											
<b>Kiszerezés</b>	Zwaluw Purhab: hajtógázos palack (300ml, 500ml, 750 ml) Zwaluw Pisztolyhab: hajtógázos palack (750 ml)											
<b>Biztonság</b>	Kérésre biztonsági adatlap rendelkezésre áll											
<b>Általános információk</b>												
<b>Bázis</b>	poliuretán											
<b>Hajtógáz</b>	(H)CFK mentes											
<b>Bedolgozási hőmérséklet</b>	+5 / +35°C											
<b>Sűrűség (ISO 7390)</b>	25-35 kg/m <sup>3</sup> (purhab) 20-25 kg/m <sup>3</sup> (pisztolyhab)											
<b>Bőrképződési idő (23°C, 55% relatív páratart.)</b>	10-15 perc (purhab) 8-12 perc (pisztolyhab)											
<b>Vághatósági idő (23°C, 55% relatív páratart.)</b>	60-100 perc (purhab) 40-80 perc (pisztolyhab)											
<b>Kikeményedési idő (23°C, 55% relatív páratart.)</b>	5-24 óra											
<b>Fagyállóság szállításkor</b>	-15°C-ig											
<b>Szavatossági idő</b>	legalább 18 hónap (+5°C és +25°C között tárolva)											
<b>Hőmérséklettűrés</b>	-40°C / +90°C (kikeményedés után)											
<b>Méretváltozás</b>	1-5%											
<b>Zárt cellák</b>	kb. 70%											
<b>Hővezetés (DIN 52612)</b>	25-30 mW/mK											
<b>Kiadósság</b>	300ml	kb. 13 liter										
	500ml	kb. 22 liter										
	750ml	kb. 33 liter										
	750ml pisztolyhab	kb. 30 liter										
<b>Tűzvesélyességi osztály (DIN 4102-1)</b>	B3											
<b>Hézagméretek</b>												
<b>Minimum szélesség</b>	8mm											
<b>Maximum szélesség</b>	40mm											
<b>Hézagarány</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>szélesség</th> <th>mélység</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10 mm</td> <td>80 mm</td> </tr> <tr> <td>20 mm</td> <td>60 mm</td> </tr> <tr> <td>30 mm</td> <td>40 mm</td> </tr> <tr> <td>40 mm</td> <td>30 mm</td> </tr> </tbody> </table>		szélesség	mélység	10 mm	80 mm	20 mm	60 mm	30 mm	40 mm	40 mm	30 mm
szélesség	mélység											
10 mm	80 mm											
20 mm	60 mm											
30 mm	40 mm											
40 mm	30 mm											
<b>Töltési arány</b>	50-60% (purhab) 60/70% (pisztolyhab)											