

COPPER TECH PASTE

Beragadás gátló szerelőpaszta

Termékleírás:

A Copper Tech grafittal erősített beragadás-gátló paszta, ami könnyebbé teszi korrodált részek szétszerelését olyan esetekben is, amikor a normál copper (rézbázisú) pasztával már nem érünk el eredményt.

Tulajdonságok és előnyök:

- A Copper Tech csökkenti a szétszerelési nyomatókat
- A Copper-Tech segít a szerelés bosszantó nehézségén
- A Copper-Tech véd a korrózió és a beragadás ellen
- A Copper-Tech széles hőmérséklet határok $-30 - 1100^{\circ}\text{C}$ között használható
- A Copper-Tech magas hőmérsékleten sem folyik ki, nem olvad meg.

Tipikus alkalmazási területek:

- Menetes kötések
- Csúszó alkatrészek
- Fékrendszeri kötések

Tárolási és használati irányelvek:

A szerelendő kötés pozitív és negatív elemének felületét vékonyan kenjük be. Ügyeljünk arra, hogy a kezelendő felületek tiszták és szárazak legyenek.

A terméket tiszta, száraz helyen tároljuk eredeti lezárt csomagolásban.

Eltarthatóság (bontatlan csomagolásban) – kb. 3 év*

Kismértékű szétválás bekövetkezhet, de az anyag alapos felkeverésével homogenizálható a keverék eredeti állapotának megfelelően.

Nyilatkozat

Az adatlapot legjobb tudásunk és tapasztalataink alapján állítottuk össze és a lehetséges használatra vonatkozó iránymutatásra szolgál. Nem vettünk figyelembe olyan lehetőségeket és feltételeket, amelyekre nincs hatásunk és bármilyen módon ronthatják a termék hatását. A felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy a terméket arra célra használja, amelyre az készült. A fenti adatok semmilyen garancia érvényesítésére nem szolgálnak. Ha a termék használata során annak alkalmazhatóságára vonatkozóan kétség merülne fel, kérjük haladéktalanul lépjenek kapcsolatba velünk, és mi boldogan megvizsgáljuk a problémát és mintát küldünk kipróbálásra, ha szükséges. A New Tech Lubes elkötelezett arra, hogy a legjobb terméket szállítsa és ha szükséges bármikor kész módosítani a specifikációkat.

Kiszerezés	Fizikai jellemzők	
500 ml aerosol	Külső alak	Sötét réz színű
100 g Lube tubus	Külső alak	Sötét réz színű
500 g tégely	Bázis	Módosított agyag
400 g cart.	Törés utáni penetráció (IP50)	280 - 320
5 kg hordó	Cseppenéspont	Nem olvad
	Szilárd kenőanyag	Réz és grafit
	Szilárdanyag tartalom	30%
	Hőmérséklet tartomány	-30 – 1100 °C
	Almen Weiland hegesztési teszt	2000 kg

Kapható minőség: NLGI 2