

# TECTANE

## Horgany Spray

A (sötétszürke színű) horganysspray gyorsan szárad, kiemelkedően tartós hatású. Kettős védelmet nyújt. Egyrészt a horgany katódos rozsdavédelmet nyújt a fémnek, másrészt az ellenállóképes műgyantaréteg véd. Magas cinktartalmu, galvanikus védőhatásu korrózióvédő bevonatot képez. A cinken kívül műgyantából és kötőanyagokból áll.

### Tulajdonságok

- Szinte az összes fémhez tapad
- Gyorsan száradó, sima, pórusmentes film
- Ponthegeztésre alkalmas
- Cinktartalom a száraz rétegben: > 90%.
- Száraz rétegvastagság: minimum 20 µm.
- Keménység: > 90 Shore (D)
- Hőállóság: 300°C-ig
- Száradási idő: porszáraz < 10 perc
- Két réteg felvihető 15 perc után
- Átfesthető 12 óra után
- Lakkozható, de a forgalomban levő lakkok nagy száma miatt egyéni vizsgálat szükséges.
- DIN 53167 sóköd-vizsgálat, a DIN 50021-gyel együtt: kb. 600-800 óra
- Korróziós vizsgálat sós ködkamrában: rozsdanyomok nem lehetnek
- DIN 53151 rácsvágás: Gt 0 - 1
- DIN 53152 Tüskehajlítási kísérlet: nincs változás a felületen

### Alkalmazási területek

A horganysspray-t az ipar, a kézműipar és a karosszériaipar valamennyi területén alkalmazzák, különösen ott, ahol fémek korrózióknak vannak kitéve.

- Sérült horganyrétegek javításánál
- Fúrási, vágási és hegesztési helyek bevonásánál
- Vezető köztes rétegeként ponthegeztésnél
- Víz és időjárás által veszélyeztetett berendezések alapozásaként
- Az összes karosszériamunkánál és mindenhol, ahol fémet korróziótól kell védeni

### Használat

Csak tiszta fémfelületen alkalmazható bevonatként.

A fémet zsírtalanítani és tisztára csiszolni. Az aeroszolos dobozt kb. 3 percen keresztül intenzíven rázni kell, utána a horganysspray-t 20-30 cm-es távolságból keresztirányban kb. 60-80 µ rétegvastagságban fel kell hordani. A felület 5-7 perc után porszáraz, 20-30 perc után megfogható. A kiszáradás 24 óra alatt megy végbe.

### Kiszáradás

Hajtógázos fémpalack

### Szávatosság

Gyártástól számított 24 hónap.

Tájékoztatóink és nyomtatványaink legjobb tudásunk szerint készültek. A tartalom azonban a feldolgozás és az alkalmazás szempontjából, mivel ezekre nincs befolyásunk, jogi kötelezettség nélküli. A javítást és fejlesztést szolgáló módosítások jogát fenntartjuk.

DEN BRAVEN AEROSOLS GmbH & Co. KG, Giebelstadter Weg 16, 97234 Albertshausen, Tel.: 09366/90710, Fax: 09366/907122