Zwaluw Acryl-W

Termékinformáció: A Zwaluw Acryl-W egykomponensű, igen jó minőségű, akril alapú tömítőanyag. Majdnem szagtalan, a fémeket nem korrodálja. Alkalmazás után a tömítőanyagból a víz elpárolog és kemény, gumiszerű réteg keletkezik.

Alkalmazási területek:
- építőiparban fa- ill. fém ablakkeretek és beton, vagy téglafal közötti hézagok tömítéséhez
- lépcső és fal, fal és mennyezet, ablakpárkány és gázbeton réseinek tömítéséhez
- belső és külső alkalmazásra is alkalmas

Külső alkalmazás csak jó száradási körülmények között lehetséges, amennyiben az anyag alkalmazás után legalább 5 óráig védve van az esőtől. Kikeményedés után a Zwaluw Acryl-W időjárás- és vízálló. Általánosságban jól tapad alapozó nélkül is olyan építőanyagokhoz, mint pl. a beton, tégla, festett fa, alumínium és PVC.

Korlátozások: Többek között nem javasolt folyamatos vízhatásnak kitett felületekhez, polietilén, polipropilén, teflon és bitumenes felületekhez. Emulziós festékkel történő átfestés a felület megrepedését okozhatja.

A felület előkészítése: A felületnek tisztának, száraznak és sértetlennek kell lennie. Erősen porózus felületekhez használjon higított Zwaluw Acryl-W -t. Felhasználás előtt javasolt tapadáspróbát végezni.

Szín: Fehér, szürke, fekete (rendelésre: bronz és barna)
Csomagolás: 310ml kartus (rendelésre: 550ml hurka)
Biztonság: Kérésre Biztonsági adatlap rendelkezésre áll.

Alkalmazás:

Szerszám Kézi vagy pneumatikus kinyomószerszám.
Hőmérséklet +5°C és +40°C között. Alkalmazását 5 percen belül be kell fejezni szappanos vízzel megnedvesített gittkéssel.
Tisztítás Szerszámot: rögtön alkalmazás után terpentinnel. Kezet: szappanos vízzel. A már kikeményedett anyagot éles késsel vagy pengével kaparjuk le.

Általános tudnivalók

Bázis: akril
Felhasználási hőm: +5 és +40°C között
Felhasználási arány: 1600 g/perc (3mm / 6,3Bar)
Folyás: <2mm (ISO 7390)
Sűrűség: 1,64 g/ml
Bőrképződési idő: 5 perc 23°C és 50%-os relatív páratartalom mellett
Fagyállóság szállításkor: -15°C-ig fagyálló
Szavatossági idő: Eredeti bontatlan csomagolásban +5 és +25 °C között12 hónap
Festhetőség kikeményedés után: igen
Szilárdanyag tartalom: 84%
Hézagmozgási képesség: ±12,5%
Hőmérséklettűrés: -20 / +75°C kikeményedés után

Kiadósság:

Hézagszélesség	Fugahossz
Szélesség	Mélység
4 x 6mm	12,9m
4-5 mm	6 mm
6 x 6mm	8,5m
10-12 mm	3 mm
8 x 6mm	6,4m
14-16 mm	10 mm
12 x 8mm	3,2m
18-20 mm	12 mm
16 x 10mm	1,9m
22-24 mm	14 mm
20 x 12mm	1,3m

Hézagméretek
Szélesség: min. 4 mm, max. 25 mm
Hézagarány:

Használjunk segédrudat a megfelelő hézagmélység kialakításához.

Mechanikai tulajdonságok (2mm film)

Shore A keménység (3s): 20 (DIN53505)
100% együttható: 0,4 MPa (N/mm^2)
Szakadási megnyúlás: 300%
Terméktanúsítvány: ISO 11600 F7,5

Fenti információ tesztjeink és kísérleteink eredményét tükrözi és meg vagyunk győződve pontosságáról és megbízhatóságáról. Mindazonáltal a Den Braven Sealants nem ismerheti termékei felhasználásának összes módját. Mivel az alkalmazási módszereket a Den Braven Sealants nem befolyásolhatja, a termék megfelelőségének eldöntése a felhasználó felelőssége.